

ECOCURE 17

КЮРИНГ ДЛЯ УХОДА ЗА СВЕЖИМ БЕТОНОМ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ecocure 17 — это высококачественное средство для ухода за бетоном, обеспечивающее полную гидратацию плиты пола. Ecocure 17 создает на поверхности плиты защитную мембрану, препятствующую чрезмерно быстрому испарению влаги из бетона.

Преимущества

- ▼ Эффективно удерживает влагу и обеспечивает твердение конструкции в течение не менее 7 суток.
- ▼ Проникает в поры бетона и уменьшает образование микротрещин.
- ▼ Совместим с большинством грунтовок и адгезивов.
- ▼ Поверхность, покрытая Ecocure 17, сразу пригодна для дальнейшей обработки.

Сферы применения

Eco Cure обеспечивает эффективную защиту в следующих случаях:

- ▼ Плиты и дорожные покрытия из затертого бетона
- ▼ Цементные стяжки
- ▼ Финишные покрытия на основе гидравлических вяжущих
- ▼ Полы из самоуплотняющегося бетона

Ecocure 17 может применяться снаружи и внутри помещений.

РАСХОД

Ecocure наносится с расходом от 80 до 100 г / M^2 .

Расход материала может варьироваться в зависимости от характеристик обрабатываемой поверхности. В среднем, 1 литра **Ecocure** достаточно для обработки 10-12 м2.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▼ Внешний вид: молочно-белая нетоксичная жидкость, при высыхании становится прозрачной
- **▼** Плотность:1 ±0,05 г/мл
- **▼** pH: 8/9
- ▼ Невоспламеняемое
- ▼ Глубина проникновения: II класс по EN 1504-2
- ▼ Показатель высыхания: II Класс по EN 13579
- ▼ RT ITB: -1177/2010

Не требует дополнительной обработки, такой как шлифовка или травление. Пожалуйста, свяжитесь с нами для применений, отличных от указанных выше.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

- ▼ Распылйте с помощью термического спреера.
- ▼ Не наносите на поверхность со следами влаги или стоячей водой.
- ▼ Использование пола возможно уже через 8 часов при температуре высыхания +20 °C (поверхность высыхает уже через 1 час).
- ▼ Не превышайте рекомендованных норм расхода. Избыточное количество материала может приводить к изменению цвета поверхности, особенно при низких температурах.
- ▼ Не наносите при отрицательных температурах.

УПАКОВКА

- ▼ Канистры 20 л.
- ▼ Бочки 200 л.
- ▼ Контейнеры 1.000 л.

ХРАНЕНИЕ

- ▼ Продукт не является легко воспламеняющимся
- ▼ Срок хранения: 1 год в оригинальной упаковке
- ▼ Не допускайте замерзания

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Подробности приведены в Паспорте безопасности продукта.

Уведомление о юридической ответственности:

В виду разницы в свойствах используемых при строительстве материалов, подложек, оснований, а также различия условий производства работ RCR Production France не несет никакой, в том числе юридической, ответственности за конечный результат и не гарантирует наличия адгезии в каждом конкретном случае. Пожалуйста, обратите внимание, что документация по продукту может отличаться для отдельных локальных рынков. Убедитесь, что Вы используете актуальное техническое описание для Вашего региона. Общие условия поставки RCR Production France доступны для распечатывания на нашем сайте www.rocland.eu.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящее описание, свойства и характеристики продукции.

